



Desmoldante

Para Poliuretano (PU)
Calzado

ACMOSIL 34-9799 |



ACMOSIL 34-9799

Desmoldeante externo para poliuretano, principalmente **suelas de calzado**.

Propiedades

Desmoldeante concentrado diluible en agua

Ventajas

Excelente desmoldeo

No inflamable de acuerdo con la norma DIN 51755

Proceso

El contenido del bidón debe estar bien agitado.

Durante la preparación del desmoldeante y durante su aplicación una lenta y continua agitación es necesaria. Añadir siempre el agua al concentrado y no al revés.

El desmoldeante debería estar a temperatura ambiente antes de su uso.

Antes de la primera imprimación el molde debería limpiarse con limpiador de moldes ACMOSOL.

Antes de la primera espumación deberían darse tres o cuatro capas de imprimación con el desmoldeante, permitiendo su secado entre capa y capa, para obtener una buena base.

Almacenamiento

Agitar antes de su uso. No almacenar en el exterior. Proteger del frío y el calor. El producto debe estar a temperatura ambiente antes de su uso.

Temperatura de almacenamiento: entre 10°C y 30°C

Almacenamiento máximo: aproximadamente 9 meses (en el contenedor original)

ACMOSIL 34-8052

Desmoldeante externo para poliuretano, principalmente suelas de calzado de inyección directa y dos densidades

Propiedades

Desmoldeante concentrado en base solventes.

Ventajas

Diluable en disolventes
Excelente desmoldeo
Minimas paradas para limpieza
Uso económico

Proceso

El desmoldeante debe diluirse en disolventes antes de su aplicación. Recomendamos usar cloro-metileno, heptano o hidrocarburos simples o compuestos.

El contenido del bidón debe estar bien agitado. Durante la preparación del desmoldeante y durante su aplicación una lenta y continua agitación es necesaria.

El desmoldeante debería estar a temperatura ambiente antes de su uso. Antes de la primera imprimación el molde debería limpiarse con limpiador de moldes ACMOSOL.

Antes de la primera espumación deberían darse tres o cuatro capas de imprimación con el desmoldeante, permitiendo su secado entre capa y capa, para obtener una buena base.

Almacenamiento

Agitar convenientemente antes de su uso. No almacenar en el exterior. Proteger del frío y el calor. Utilizar solo bajo agitación constante. El producto debe estar a temperatura ambiente antes de su uso.

Temperatura de almacenamiento: entre 10° C y 30° C

Almacenamiento máximo: aproximadamente 18 meses (en el contenedor original)



ACMOSIL 34-5022-140

Propiedades

Emulsión de ingredientes activos en agua

Proceso

Agitar antes de su uso.

No almacenar en el exterior.

Proteger del frío y el calor.

El producto debe estar a temperatura ambiente antes de su uso.

Almacenamiento

El producto debe protegerse de frío y calor extremos.

Máximo almacenamiento: aprox. 9 meses