



Desmoldante

FOAM Asientos |



ACMOSIL 37-8014

Desmoldeante externo para poliuretano, principalmente espumas flexibles frias

Propiedades

Desmoldeante concentrado en base solventes

Ventajas

Diluable en disolventes
Excelente desmoldeo
Minimas paradas para limpieza
Uso económico

Proceso

El desmoldeante debe diluirse en disolventes antes de su aplicación. Recomendamos usar cloro-metileno, heptano o hidrocarburos simples o compuestos.

El contenido del bidón debe estar bien agitado. Durante la preparación del desmoldeante y durante su aplicación una lenta y continua agitación es necesaria.

El desmoldeante debería estar a temperatura ambiente antes de su uso. Antes de la primera imprimación el molde debería limpiarse con limpiador de moldes ACMOSOL.

Antes de la primera espumación deberían darse tres o cuatro capas de imprimación con el desmoldeante, permitiendo su secado entre capa y capa, para obtener una buena base.

Almacenamiento

Agitar convenientemente antes de su uso. No almacenar en el exterior. Proteger del frío y el calor. Utilizar solo bajo agitación constante. El producto debe estar a temperatura ambiente antes de su uso

ACMOSIL P37-7051

Rango de aplicación

Desmoldeante externo para poliuretano, principalmente espumas flexibles frías

Propiedades

Dispersión de ceras y siliconas en una mezcla de solventes

Almacenamiento

El producto debe protegerse de frío y calor extremos

Proceso

No almacenar en el exterior. Proteger del frío y el calor. El producto debe estar a temperatura ambiente antes de su uso

ACMOSIL 23-9008 ANTIRRUIDO

Agente deslizante base agua para el postratamiento de piezas espumadas de PU.

Propiedades

Agente deslizante base agua para el postratamiento de piezas espumadas de PU

Ventajas

Excelentes propiedades deslizantes.
Efecto antiruido de alto y duradero rendimiento.
Fácil de usar.
Uso económico.

Proceso

El contenido del bidón debe agitarse bien antes y durante su uso.
El deslizante debería estar a temperatura ambiente antes de su uso.
Recomendamos el uso de pistolas con aporte de aire.

El agente deslizante ha de aplicarse fina y uniformemente en las áreas de las piezas moldeadas que van a estar en contacto con el armazón y soportes del asiento, para prevenir ruido por fricción.

El agente deslizante debe dejarse secar en la superficie de la pieza antes de cualquier proceso posterior.

Almacenamiento

Agitar antes de su uso. No almacenar en el exterior. Proteger del frío y el calor. El producto debe estar a temperatura ambiente antes de su uso.